

## Mitteilung

*Nach Art. 32 der Verordnung des EP und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)*

Nach der Verordnung des EP und des Rates (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), erfüllt das gelieferte Produkt keine Kriterien der Klassifizierung als gefährlich, auch erfüllt es keine weiteren Bedingungen in Art. 31 der Verordnung des EP und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Aus diesem Grund ist UNIPETROL RPA nicht verpflichtet, das Sicherheitsdatenblatt (MSDS) für dieses Produkt zu gewähren.

UNIPETROL RPA ist jedoch verpflichtet, gemäss Art. 32 der Verordnung EP und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), dem Abnehmer folgende Angaben zu geben:

### 1. LIEFERANT

UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov, Tschechische Republik

☎: +420 476 161 111, fax: +420 476 619 553, [unipetrolrpa@unipetrol.cz](mailto:unipetrolrpa@unipetrol.cz), [www.unipetrolrpa.cz](http://www.unipetrolrpa.cz)

Polyolefinseinheit Direktor: ☎: +420 476 165 608, [lukasz.silski@unipetrol.cz](mailto:lukasz.silski@unipetrol.cz)

Leiter der Kundenservicesabteilung: ☎: +420 476 162 006, [Lucie.markova@unipetrol.cz](mailto:Lucie.markova@unipetrol.cz)

Produkt Intelligence und TS: ☎: +420 476 166 247, [martin.malicek@unipetrol.cz](mailto:martin.malicek@unipetrol.cz)

☎: +420 476 162 912, [olga.mertlova@unipetrol.cz](mailto:olga.mertlova@unipetrol.cz)

### 2. REGISTRIERUNG

*NACH Titel II der Verordnung des EP und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)*

Das Produkt ist nach Art. 2(9), Titel II der Verordnung des EP und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) von der Registrierungspflicht ausgenommen. Die Registrierungspflicht gilt, nach Art. 6(3), für Monomere, enthaltend in Polymeren in der Konzentration von weniger als 2 Massenprozent.

Die Bezeichner des Produktes sind folgende:

IDENTIFIKATOR	IDENTIFIZIERENDE NAMEN		IDENTIFIKATIONSNUMMER
Registrierung	Homopolymer	Polypropylen	Registrierungsnummer: von Registrierungspflicht ausgenommen
	<i>Monomer</i>	<i>Propylen</i>	01-2119447103-50-0027
Harmonisierte Klassifizierung	Nicht in der Liste enthalten		Nicht in der Liste enthalten
Liste der ECHA Klassifizierungen	poly(propene) polypropylene		-
Internationale chemische name	Polypropylene		CAS-Nr: 9003-07-0
Typen	EH 001, EH 100, FC 108, FC 110, FT 005, GB 002, GB 005, GB 107, GB 218, GH 001, NB 108, NB 112, NB 218, NB 220, NB 425, MA 230, MA 350, MT 230, TB 002, TB 003, TL 003, XB 105, XB 205, YY 000, YY 400		

### 3. GEWÄHRUNG

*Nach Titel VII der Verordnung des EP und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)*

Das Produkt ist nicht in der Zulassungsliste in der Beilage XIV der Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH) enthalten, und deswegen ist es von der Pflicht um die Genehmigung zur Herstellung und Benutzung zu fragen, ausgenommen.

### 4. BEGRENZUNG

*Nach Titel VIII der Verordnung des EP und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)*

Für das Produkt gelten keine Beschränkungen, enthaltenden in der Beilage XVII der Verordnung des EP und des Rates Nr. 1907/2006 (REACH) der bei der Herstellung, Vermarktung, noch bei der Verarbeitung.

## 5. WEITERE WICHTIGE ANGABEN FÜR RISKMANAGEMENT

Keine.

## 6. UNVERBINDLICHE ANGABEN

Die weiteren Angaben und Empfehlungen gehören nicht zu der Informationspflicht nach Art. 32 der Verordnung des EP und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), jedoch werden diese nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Wir empfehlen die Kenntnisnahme von den Informationen und den Hinweise zu folgen.

- Die verfügbaren Angaben über die physikalischen und chemischen Eigenschaften:  
Das Produkt kann brennen, aber schwer entflammbar. Pulver ist explosiv. Das Produkt kann sich elektrostatisch aufladen.
  - Zustand bei 20°C, Farbe, Geruch fester Stoff, farblos, geruchlos
  - Dichte [kg.m<sup>-3</sup>] 900-920
  - Schmelzpunkt [°C] 160-168
  - Schüttdichte (Granulatform) [ kg.m<sup>-3</sup>] 450-600
  - Flammpunkt (Granulatform) [°C] 350-360
  - Zündtemperatur (Granulatform) [°C] 380-390
  - Zündtemperatur (sedimentierter Staub) [°C] 350
  - Zündtemperatur (aufgewirbelter Staub) [°C] 440
  - Minimale Initialzündenergie [J] 0,08
  - Untere Explosionsgrenze (Staub) [g.m<sup>-3</sup>] 32
  - Brennwert [MJ.kg<sup>-1</sup>] 44-46

- Hinweise zur Handhabung und Lagerung

Für eine sichere Handhabung ist es erforderlich, die Feuerlöschmassnahmen zu befolgen und die empfohlene persönliche Schutzausrüstung zu benutzen (Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Arbeitsanzug, geschlossene Schuhe).

Die Lagerräume müssen die Anforderungen der Brandsicherheit von Gebäuden erfüllen und die Elektrogeräte den geltenden Vorschriften entsprechen. Das Produkt muss gegen Kontakt mit unverträglichen Stoffen, offener Flamme, oder hoher Temperaturen geschützt werden. Um die Qualitativparameter zu bewahren, sollte das Produkt nicht der Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Das Produkt wird aus diesem Grund in einem trockenen, gelüfteten, abgedeckten Raum gelagert und gegen direktes Sonnenlicht geschützt, eventuell müssen die o.g. Bedingungen durch andere geeignete Mittel bereitgestellt werden (z.B. dicht geschlossene Behälter oder Verpackungen).

Lagertemperaturen in einem Bereich von -20 °C bis +50 °C werden empfohlen. Bei niedrigen Temperaturen ist eine erhöhte Vorsicht bei der Handhabung geboten.

Das Produkt sollte mindestens einen Meter von Wärmequellen entfernt sein. Die empfohlene Lagerbeständigkeitszeit in eingekapselten Verpackungen, unter definierten Bedingungen beträgt höchstens ein Jahr. Bei längeren Lagerungszeiten ist es erforderlich, die Materialeigenschaften vor einer Verarbeitung zu überprüfen.

**Erklärung:** Die angegebene Informationen entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens und Erfahrungen und sind in Übereinstimmung mit gültigen Rechtsvorschriften. Für die Einhaltung der gültigen regionalen Rechtsvorschriften ist der Abnehmer verantwortlich.